

# P795

## SEAL'N'FLEX PREMIUM

SELLADOR FLEXIBLE Y DURADERO AVANZADO PARA CONSTRUCCIÓN Y EDIFICIOS

### FICHA TÉCNICA

#### BENEFICIOS

- Curado libre de burbujas
- Excelente capacidad de trabajado de juntas
- Adecuado para juntas más anchas
- Permanentemente elástico
- Alta resistencia mecánica
- Sin contracción
- Se adhiere perfectamente sin imprimador sobre la mayoría de superficies, incluso húmedas

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** es un sellante de poliuretano de nueva generación duradero y con altas prestaciones, de curado rápido, bajo MDI, fácil de usar, de un componente. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** no formará burbujas durante su proceso de curado.

#### APLICACIONES

**Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** se ha desarrollado específicamente como sellante universal para sellar juntas de construcción y expansión en vías peatonales y es adecuado para aplicaciones en tejados, cumple con NFP 85-610.

#### INDICACIONES DE USO

Una junta con las dimensiones correctas puede absorber movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de la junta debe estar siempre en la relación correcta con la anchura de la junta. Una regla general es la relación de profundidad con respecto al ancho de junta, con un ancho de junta de hasta 10mm de 1:1; siempre con un mínimo de 5mm de ancho y profundidad. Para juntas más anchas de 10 mm, la profundidad es la anchura dividida entre 3 más 6 mm.

Puede producirse una desviación de color debido a factores, y no limitarse a acontecimientos tales como altas temperaturas, radiación UV, exposición a productos químicos (especialmente con un tono de color blanco). No obstante, un cambio de color no tendrá ninguna influencia adversa ni sobre las

prestaciones técnicas ni sobre la duración del producto.



#### DATOS TÉCNICOS

Módulo del 100%	ISO 8339	0,50 N/mm <sup>2</sup>
Temperatura de aplicación		de +5°C a +40°C
Base		PU de nueva generación
Tiempo de curado	a +23°C/50% de HR	3 mm/24 horas
Densidad	ISO 1183-1	1,30 g/ml
Elongación en la rotura	ISO 8339	> 500%
Flujo	ISO 7390	0 mm
Movimiento de la junta		25%
Dureza Shore A	DIN 53505	30
Encogimiento	ISO 10563	< 10%
Formación de película	DBTM 10.00	90 min a +23°C/50% de HR
Resistencia a la temperatura		de -30°C a +80°C
Resistencia a la tracción	ISO 8339	0,72 N/mm <sup>2</sup>

Estos valores son propiedades típicas y pueden variar +/- -3%

## LIMITACIONES

- No adecuado para PE, PP, PC, PMMA, PFTE, plásticos blandos, neopreno y sustratos bituminosos.
- No es adecuado en combinación con cloruros (piscinas)
- Puede producirse un ligero amarilleamiento cuando el sellante blanco se expone a rayos ultravioleta

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y ACABADO

Temperatura de aplicación de + 5°C a + 40°C (se aplica al entorno y al sustrato). Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo. Limpiar los sustratos con Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER. **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** se adhiere perfectamente sin el uso de un imprimador a la mayoría de sustratos no porosos. Los sustratos porosos deben pretratarse con **Bostik T300 UNIVERSAL PRIMER**. Siempre someter a prueba la adhesión antes de la aplicación. Usar **Bostik T500 FINISHING SOAP** para alisar la junta.

## PINTABILIDAD

**Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** puede pintarse con pinturas de base acuosa y la mayoría de las pinturas de 2 componentes. Las pinturas sintéticas pueden secarse lentamente. Se recomienda someter a prueba la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación. Si **Bostik P795 SEAL'N'FLEX PREMIUM** va a sobrepintarse (no necesario), recomendamos lijar suavemente el sellante y las superficies de la junta antes del uso con una esponja de limpieza. Para los mejores resultados recomendamos pintar en el plazo de unos pocos días de la aplicación.

## LIMPIEZA

El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse usando Bostik T100 UNIVERSAL CLEANER. El material curado solo puede retirarse mecánicamente. Las manos pueden limpiarse con BOSTIK T150 CLEANING WIPES

Toda la información incluida en este documento, así como en el resto de nuestras publicaciones (incluyendo las electrónicas) se basa en nuestra experiencia y conocimientos actuales y es propiedad (intelectual) exclusiva de Den Braven. Ninguna parte de este documento puede copiarse, mostrarse a terceros, reproducirse, comunicarse al público o utilizarse de ninguna otra forma sin el consentimiento por escrito de Bostik. La información técnica de este documento sirve como indicación y no es exhaustivo. Bostik no es responsable de ningún daño, ya sea directa o indirectamente, debido a errores (editoriales), estado incompleto y/o incorrecciones de este documento. Esto incluye, pero no se limita a, estado incompleto y/o incorrecciones debido a cambios tecnológicos o investigaciones realizadas entre la fecha de publicación de este documento y la fecha de adquisición del producto. Bostik se reserva el derecho de modificar el texto de este documento. Bostik no se hace responsable de ningún daño, ya sea directa o indirectamente, debido al uso del/los producto(s) descrito(s) en este documento. El usuario debe leer y entender la información de este documento y otros documentos relacionados con los productos antes del uso del producto. El usuario es responsable de realizar todas las pruebas necesarias para asegurarse de que el producto es el adecuado para el uso previsto. No tenemos ningún tipo de influencia en la forma en la que se aplica el producto y/o ninguna de las circunstancias relacionadas con acontecimientos que se producen durante el almacenamiento o transporte y por tanto no aceptamos ninguna responsabilidad por el daño en modo alguno. Todas las entregas se realizan exclusivamente de acuerdo con los términos y condiciones generales presentadas ante la Cámara de Comercio de los Países Bajos

## COLOR(ES)

- Blanco
- Blanquecino
- Gris claro
- Gris intermedio
- Gris oscuro
- Negro

## ENVASADO

- Cartucho de 300 ml, 12 por caja
- Salchichas de 600 ml, 12 por caja

*Para especificaciones del producto, se remite a la página de detalles del producto online*

## VIDA ÚTIL

En el envase original sin abrir entre + 5°C y + 25°C, la vida útil es de hasta 15 meses desde la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

## SALUD Y SEGURIDAD

Debe leerse y entenderse la hoja de datos de seguridad del producto antes de usarlo. Están disponibles previa solicitud y en las páginas web.

## CERTIFICACIONES

- F-EXT-INT-CC 25HM
- PW-EXT-INT-CC 25HM
- Norma ASTM C-920 C35
- ISEGA
- Normativa COV francesa A+
- EC2

**BOSTIK SMART SUPPORT**

Ayuda inteligente digital  
[Bostik.com/](https://www.bostik.com/)

Ayuda inteligente  
**+31 (0)162 491 000**



## Bostik Sealants Latin America SpA

Avenida La Dehesa 1844 Oficina 602 |7690122 Lo Barnechea Santiago de Chile | Chile  
Tel.: +569 5049 0205  
[www.bostik.com](http://www.bostik.com)